Chemica
HEAT TRANSFERS FOR TEXTILES

TECHNICAL DATASHEET

EUROFLEX

DIE PAPIERLOSE TEXTILTRANSFERFOLIE FÜR DEN SUBLIMATIONSDRUCK!

Für eine lebhafte Farbwiedergabe und Struktureffekte. **SUBLITEX** wurde speziell für den Direktdruck mit Sublimationstinte entwickelt. Für die Produktion mittelgroßer bis großer Abzeichen oder Logos wird **SUBLITEX** schnell zum unverzichtbaren Helfer.

TECHNISCHE DATEN

ÜBERTRAGUNGSFOLIE	Weiße Polyestertextilie
STÄRKE	200 µm
TRÄGERMATERIAL	Selbstklebender und transparenter Polyesterträger
ZUSCHNITT	60°-Flockschneidmesser
KOMPATIBILITÄT DER TINTE	Sublimationstinte
ZERTIFIKATE	REACH OEKO-TEX EVE VEGAN
ANWENDUNG	Baumwolle, Polyester, Acryl, ähnliche Fasern
TEMPERATUR	170 °C/ 338 °F – 50°s
DRUCK	Mittelstark

VORTEILE DER PRODUKTE

- Langfristige Lagerung möglich sobald die Tinte 20 Sekunden bei 160 °C durch Pressen auf der Textilgrundlage fixiert wurde.
- Gute Waschbeständigkeit (60 °C/ 140 °F).
- Einfach in der Anwendung, kein Transfertape erforderlich.
- Brillante Farben, ausgezeichnete Wiedergabe.

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

- Die Anweisungen auf dem Kleidungsstück sind stets zu beachten.
- Die Anweisungen des Druckerherstellers und die Waschanweisungen (60 °C /140 °C) sind stets zu beachten.
- Keine nicht vom Druckerhersteller empfohlenen alternativen Tinten verwenden.
- Die Verwendung aggressiver Produkte ist zu vermeiden.
- Zur Verlängerung der Lebensdauer sollte das Produkt mit dem Motiv nach innen gewaschen werden.
- Nach dem Applizieren 24 Stunden warten, bis das Produkt zum ersten Mal gewaschen werden kann.
- Nicht bleichen.

Waschen	Bügeln	Trockner	Textilreinigung
60 °C – 140 °F	Von links bügeln	Ja	Nein

LAGERUNG

- Die empfohlene Lebensdauer beträgt über 1 Jahr.
- Das Produkt in einem trockenen Raum bei einer Temperatur von 15 °C bis 30 °C (59 °F – 86 °F) lagern.
- Senkrecht und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG: SO WERDEN UNSERE PRODUKTE VERWENDET







HINWEIS: Wir empfehlen vor der Produktion, unbedingt Druck-, Schneid-, Press- und Applikationstests durchzuführen.

SCHRITT 1 - Das Motiv mitsamt Schnittmarken drucken, um das Zuschneiden zu erleichtern.

SCHRITT 2 - Den Zuschnitt starten, anschließend das überschüssige Material entfernen.

SCHRITT 3 - Das Motiv zum Fixieren der Tinte 50 Sekunden bei 170 °C direkt auf die Textilien pressen.

Andere Verwendungsmöglichkeiten:
Bei 170 °C/338 °F 50 Sekunden mit der Heißtransferpresse mit dem Polyesterträger pressen, um die Farben zu fixieren. Anschließend das Trägermaterial entfernen und das Motiv erneut bei 160 °C/ 320 °F 20 Sekunden heiß pressen.

SCHRITT 4 - Ihr Design ist fertig!

CHEMICA SAS
35 rue de Malacussy, 42000 Saint-Etienne, FRANCE
Tél : +33(0)477 49 20 90 | info@chemica.fr | www.chemica.fr

FLEXDEV GROUP TRANSFER YOUR IMAGINATION